SMT2834 MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL

SMT Temel İşlevi:	1. Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş, pudrasız, nonsteril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. 3. Eldivenin XS, S, M, L ve XL boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Eldivenlerin boyu en az 240mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20mm) olmalıdır. 5. Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. 6. Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır. 7. Eldivenler birbirine yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. 8. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. 10. Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standarttı gereğince en çok AQL seviyesi 1,5 olmalıdır. 11. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standardı gereğince kopma dayanımı≥6,0 Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. 13. Ürünün TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 14. Ürünün TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema ATIŞ DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

SMT2834 MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL

	15. Ürün paketinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 16. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Sema ATIŞ DÖNER
Taşınır Kayıt Yetkilisi